

Touch 'n Foam

ESPUMA LISTA PARA USAR



SELLADORES DE ESPUMA DE POLIURETANO

• FIGURA EN LOS LISTADOS DE UL • RELLENA/SELLA/AÍSLA • MINIMIZA LA PÉRDIDA DE ENERGÍA • REUTILIZABLE • SE PUEDE PINTAR/LIJAR



SELLADOR DE MÁXIMA EXPANSIÓN



- 3 veces la expansión para llenar los vacíos de más de 1"
- Para grandes orificios y brechas
- Bloquea la entrada de insectos y otras plagas
- Cumple con ASTM E-84 Clase A



SELLADOR RESISTENTE A LAS LLAMAS



- Sellador aprobado de penetración retardante de incendios
- Aprobado por ASTM E-814 (modificado), UL-1715 y UL-94 V-0
- Retardante de fuego residencial Tipo V
- Dispersión de llama 5, desarrollo de humo 0
- Color naranja fácil de identificar
- Cumple con ASTM E-84 Clase A



SELLADOR DE MÍNIMA EXPANSIÓN



- Rellena y sella pequeñas rajaduras y brechas
- Resistente al agua



Fórmula exclusiva para todo el año
Cura entre 30°-120°F
(-1°-49°C)



ADHESIVO-RELLENO EXTERIOR



- La espuma negra es resistente a los rayos UV
- Dirige el flujo del agua dentro y alrededor de jardines acuáticos
- Seguro para peces y plantas
- Adhesivo superior para proyectos de paisajismo
- Rellena orificios en nudos de árboles para evitar el ingreso de plagas



SELLADOR PARA VENTANAS Y PUERTAS



- Fórmula de baja presión, no tuerce marcos de ventanas ni bastidores de puertas
- Espuma de color blanco brillante
- Cumple con ASTM E-84 Clase A
- Cumple con los estándares 812-04 de AAMA para espumas de baja presión



ESPUMA AISLANTE MULTIUSO



- A base de látex
- Tres veces la adhesión de los principales competidores
- Funciona de 35°F a 120°F
- No ensucia, se lava con agua y jabón
- Moldeable

PRODUCTO	NRO. DE PRODUCTO	TAMAÑO	PACK DE CAJAS	UPC	CÓDIGO DEL CARTÓN	DIMENSIONES DE LA CAJA
MaxFill	7565000043	12 oz	12	0 75650 00031 1	1 00 75650 00043 1	11.50 x 8.75 x 9.25
MaxFill	7565031612	16 oz	12	0 75650 31612 2	1 00 75650 31612 9	11.50 x 9.00 x 10.63
MaxFill	7565020012	20 oz	12	0 75650 00032 8	1 00 75650 00032 5	11.50 x 8.50 x 12.50
HomeSeal	7565000082	12 oz	12	0 75650 00082 3	1 00 75650 00082 0	11.50 x 8.75 x 9.25
No Warp	7565004000	12 oz	12	0 75650 04000 3	1 00 75650 04000 0	11.50 x 8.75 x 9.25
FireBreak	7565010012	12 oz	12	0 75650 10012 7	3 00 75650 10012 8	11.50 x 8.75 x 9.25
Landscape	7565040440	12 oz	12	0 75650 40440 9	3 00 75650 40440 0	11.50 x 8.75 x 9.25
Easy Fill	7565001208	12 oz	8	0 75650 01208 6	1 00 75650 01208 3	11.00 x 5.63 x 9.00

Propiedad	Home Seal	MaxFill	No Warp	Fire Break	Landscape	Easy Fill
Vida útil	18 meses (sin abrir)	18 meses (sin abrir)	18 meses (sin abrir)	18 meses (sin abrir)	18 meses (sin abrir)	18 meses (sin abrir)
Tiempo de secado/ Tiempo de secado al tacto	Menos de 30 minutos	Menos de 30 minutos	Menos de 30 minutos	Menos de 30 minutos	Menos de 30 minutos	Menos de 30 minutos
Totalmente curado	Menos de 4 horas	Menos de 4 horas	Menos de 4 horas	Menos de 4 horas	Menos de 4 horas	Menos de 4 horas
Se puede cortar	Menos de 2 horas	Menos de 2 horas	Menos de 2 horas	Menos de 2 horas	Menos de 2 horas	Menos de 2 horas
ASTM E-814 (modificado)	—	cumple	cumple	cumple	cumple	—
Rendimiento según ASTM C-1536 (cordón de 3/8" - envase de 12 onzas)	357 pies	396 pies	427 pies	409 pies	410 pies	511 pies (cordón de 1/4")
Prueba de fuego UL 723 de características de quemado de superficie (ASTM E-84) (Llama/humo)	10/15	10/15	10/15	5/0	10/15	0/5
Código internacional de construcciones	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Código residencial internacional	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Calafateo y selladores clasificados por Underwriters Laboratories (R14175)	registrado	registrado	registrado	registrado	registrado	registrado
UL 1715 (Prueba de incendio)	—	—	—	aprobado	—	—

INSTALACIÓN / APLICACIÓN

Para obtener el mejor resultado, primero practique aplicando la espuma en gel sobre material de descarte (HomeSeal™ debe usarse con el envase en posición invertida). Asegúrese de que las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad, grasa y otras sustancias que puedan inhibir la adhesión. Para mejores resultados, aplicar a temperaturas entre 60° y 100°F (16° y 38°C), y con 40% o más de humedad relativa. Rellene el espacio en no más de 1/3 de su totalidad, dejando lugar para que se expanda. Cuando use Easy Fill®, el hueco puede llenarse hasta 3/4 de su totalidad. No rellene en exceso. Importante: La espuma continuará saliendo unos segundos más después de haber presionado el gatillo; siga moviendo la punta de la varilla para reducir la posibilidad de rellenar en exceso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Vida útil

Dieciocho meses en envase sin abrir y almacenado entre 60°–90°F (16°–32°C), en un lugar seco y bien ventilado.

Almacenamiento/reutilización

Para guardar el remanente sin usar, doble hacia atrás la varilla y trábela en la perilla sobre el gatillo dispensador (Nota: No doble la varilla en el producto Easy Fill). Guarde el envase en posición vertical a menos de 33°C (90°F). El producto puede volver a ser usado dentro de las tres semanas siguientes, si se lo almacena correctamente. Para volver a usarlo, corte el extremo de la varilla

(quitando la espuma curada), sacuda bien el envase y aplique como se indicó anteriormente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Primeros auxilios:

Si la espuma húmeda entra en contacto con la piel, no use agua para limpiarla. No trate de quitar la espuma curada con solventes. La espuma curada se quita sola y no es dañina para la salud.

Garantía

Si el producto no se desempeña como se indica cuando se utilice según las instrucciones, en el lapso de un año desde la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a mano, para el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños accidentales o resultantes.

QUESTIONS?/¿PREGUNTAS?: Call/llame al 1-888-DAP-TIPS or visit/o visite dap.com & click on/y pulse en "Ask the Expert."